



VENIXIA

Pittura per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).
VENIXIA contiene al massimo 5 g/l COV.

Scheda tecnica I-44

CARATTERISTICHE

Stucco decorativo sintetico a viscosità regolabile tramite l'uso del COMPONENTE B. Finitura per decorazioni di interni con molteplici effetti in funzione degli attrezzi utilizzabili e delle diverse tecniche applicative.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una o due mani di IMPRONTE MID.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE MID con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

VENIXIA è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con l'attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere l'effetto finale desiderato (vedere brochure e/o cartella colore).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	3 - 6	1.6	-	SEMILUCIDO - LUCIDO	CARTELLA VENIXIA

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	RULLO IMPRONTE - FRATTONE IMPRONTE - FRATTONE RIFLESSI - PENNELLO KARMA - PENNELLO STARLIGHT

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	-	8 ORE	24 ORE	SI/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.