



Pittura per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).
RELIEF contiene al massimo 15 g/l COV.

SCHEDA TECNICA I-19

CARATTERISTICHE

Rivestimento murale decorativo all'acqua con finitura opaca, a base di resina acrilica, fibre naturali e speciali leganti sintetici.

Applicabile con molteplici attrezzi e tecniche, anche ad elevati spessori. Offre al decoratore la possibilità di inventare nuovi effetti e finiture in funzione della propria fantasia e capacità. Permette di riprodurre effetti rustici, moderni ed innovativi con numerosissime sovrapposizioni cromatiche, utilizzando i diversi prodotti della gamma Tattoo.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti è sufficiente pulire a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO

Su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una mano di IMPRONTE MID diluito con acqua al 15 - 30%.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente una mano di IMPRONTE MID diluito con acqua al 15 - 30%.

FINITURA

RELIEF è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con FRATTONE RIFLESSI e rifinire utilizzando l'attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere l'effetto finale desiderato (vedasi scheda applicativa e cartella colori su sito internet www.tattoovernici.it).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	ASPETTO E FINITURA	COLORE
	0,8 - 1	1,56	OPACO RUVIDO	BIANCO

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA	ACQUA	FRATTONE RIFLESSI

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRAVERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI
	18 ORE	24/36 ORE	24/36 ORE	NO/SI

Poiché le condizioni e le modalità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J Colors S.p.A.

Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) – Italy - Tel. +39 02 937541 – Fax +39 02 9374114 - www.tattoovernici.it

EDIZIONE 07/2016