



IMPRONTE UNDER

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
IMPRONTE UNDER contiene al massimo 15 g/l COV.

Scheda tecnica I-32

CARATTERISTICHE

Fondo e finitura opaca vellutata, a base di resine acriliche, con eccellenti caratteristiche di copertura ed elevatissima resistenza all'abrasione umida.

Può essere utilizzato come fondo ideale per le finiture della linea TATTOO che necessitano un fondo liscio e come finitura in tono o a contrasto per creare infiniti abbinamenti.

Classe II di lavabilità secondo ISO 11998.

Resistenza all'abrasione ad umido secondo UNI 10560: > 10.000 colpi spazzola

Prodotto ecocompatibile: questo prodotto, non contenendo sostanze organiche volatili ed altri composti pericolosi, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

FINITURA

Applicare il prodotto in due mani, con il RULLO IMPRONTE o con il PENNELLO STARLIGHT con un intervallo di circa 8 ore tra le due mani.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	10	1.40 ± 0.02	40 ± 1	OPACO	CARTELLA IMPRONTE

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (15 - 20 %)	ACQUA	RULLO IMPRONTE - PENNELLO STARLIGHT

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	2 ORE	24 ORE	8 ORE	NO/SI	24 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.