



PRECIOUS

Pittura per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 200 g/l (2010).
PRECIOUS contiene al massimo 40 g/l COV.

Scheda tecnica I-52

CARATTERISTICHE

Preziosa finitura metallica liscia e coprente a base di pigmenti metallici - Oro, Argento e Rame - specifici per decorazioni d'interno.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una o due mani di IMPRONTE UNDER.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE UNDER con un intervallo di 8 ore una dall'altra.

FINITURA

PRECIOUS è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con l'attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere l'effetto finale desiderato (vedere brochure e/o cartella colore).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	10 - 20	1.15	-	SATINATO LISCIO	CARTELLA PRECIOUS

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	PENNELLO KARMA - PENNELLO STARLIGHT - TAMPONE DISK SPATOLA FLEX - TAMPONE ZEBRANO - SPUGNA RIVELA MEZZALUNA

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	5 ORE	12 ORE	12 ORE	NO/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.