



Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
RIFLESSI contiene al massimo 0,5 g/l COV.

Scheda tecnica I-54

CARATTERISTICHE

Stucco decorativo a base di pura calce spenta a lunga stagionatura, terre naturali ed additivi in polvere non filmogeni. Finitura classica per decorazioni di interni, idonea anche per applicazioni all'esterno. Insensibile all'attacco di muffe, funghi e batteri.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

Dopo completa essiccazione (12 ore) applicare una o due mani di IMPRONTE MID.

Su vecchie pitture ben aderenti applicare direttamente due mani di IMPRONTE MID con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

RIFLESSI è pronto all'uso.

Applicare due mani con un intervallo di almeno 6 ore l'una dall'altra, con il FRATTONE RIFLESSI per ottenere una superficie perfettamente liscia. Dopo almeno 6 ore applicare la mano di finitura, sempre con il FRATTONE RIFLESSI con passate incrociate e sovrapposizioni irregolari. Lasciare appassire qualche minuto, quindi procedere alla lucidatura passando ripetutamente il FRATTONE RIFLESSI sulla superficie. L'effetto estetico, il disegno e la lucentezza della finitura dipendono dalla tecnica applicativa e possono essere enfatizzati e personalizzati dall'abilità dell'applicatore.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C.

Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

Proteggere gli occhi durante l'applicazione, in caso di contatto lavarsi con abbondante acqua.

Per applicazioni all'esterno utilizzare solo ed esclusivamente tinte prodotte con coloranti a base minerale.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITÀ RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	1,6	1.55	-	LUCIDO	CARTELLA RIFLESSI

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (PRONTO ALL'USO)	ACQUA	FRATTONE RIFLESSI

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	5 - 6 ORE	24 ORE	6 ORE	SI/SI	12 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.